

BituFug 2K

Stand techn. Merkblatt: 11. Dezember 2017 (Ned. vert.)

Toepassingsgebieden

BORNIT[®]-BituFug 2K wordt gebruikt voor het afdichten van scheuren, voegen en open naden in asfaltoppervlaktes, alsook voor het kleven van markeringspunten op asfalt.

Type en eigenschappen

BORNIT[®]-BituFug 2K is een 2-komponenten, bitumen-voegvulmassa voor de sanering van scheuren. Het product is blijvend elastisch, heeft een uitstekende warmte- en koudebestendigheid, is verouderings- en weersbestendig, en bevat geen oplosmiddelen. Het hecht zich zeer goed op asfaltoppervlakken en heeft een geringe oppervlakteklevigheid.

Ondergrond

De ondergrond moet zuiver, vast en droog zijn, alsook vrij van losse bestanddelen en klevende verontreinigingen.

Verwerking

De flanken van de voeg of scheur moeten worden gereinigd en met de primer BORNIT[®]-Primer Fix worden voorbehandeld. De cartouche wordt in het BORNIT[®]-cartouchepistool geplaatst. Het beschermkapje wordt van de cartouche verwijderd en de bijhorende mengbuis opengeschroefd. Afhankelijk van de breedte van de scheur kan de mengbuis ingekort worden om aldus een grotere uitstroomopening te bekomen. BORNIT[®]-BituFug 2K moet binnen ca. 15 minuten verwerkt worden.

Verwerkingstemperatuur

De buitentemperatuur bij de verwerking van BORNIT[®]-BituFug 2K mag niet onder +5°C en niet boven +30°C liggen. De verwerking moet bij droog weer gebeuren. De temperatuur van BORNIT[®]-BituFug 2K moet minstens 10°C bedragen. De asfaltoppervlaktetemperatuur moet > + 5°C zijn. De scheur, resp. de naad kan men zo nodig met warme lucht voorzichtig voorverwarmen.

Verbruik

Ca. 14 m per cartouche bij voegdoorsnede van 5 x 5 mm.

Beknpte productgegevens

Basis	bitumen
Kleur	zwart
Gebruikswijze	cartouche
Bewaring	niet vorstgevoelig
Houdbaarheid	in de originele gesloten verpakking 12 maanden

Gezondheidsbescherming, veiligheid op het werk en brandpreventie

Het product buiten het bereik van kinderen houden. Bij de verwerking niet eten, drinken of roken. Informatie over de omgang, veiligheid en ecologie vindt u op de actuele veiligheidsfiche.

Verpakking

300 ml cartouche 12 stuks per carton

Afvalinstructie's

Enkel volledig geledigde verpakkingen voor recyclage afgeven. Materiaalresten kunnen volgens AVV-ASN: 170302 (kleefstoffen- en dichtingsmassa-afval, met uitzondering van degene, die onder 170302 vallen) verwijderd worden.

Opmerking

Dit informatieblad vervangt alle vroegere technische informatie over dit product, die aldus niet meer geldt. De gegevens zijn volgens de nieuwste stand van de toegepaste techniek samengesteld. Gelieve er echter mee rekening te houden, dat afhankelijk van de toestand van het bouwobject er afwijkingen van de in het informatieblad voorgestelde werkwijze noodzakelijk kunnen zijn. Voorzover in het specifieke contract niets anders overeengekomen is, zijn al de in het informatieblad vermelde gegevens niet-bindend en houden geen overeengekomen producteigenschappen in. Het recht op veranderingen van de in dit informatieblad vermelde gegevens behouden wij ons ten allen tijde voor. Wij adviseren U, om zich over eventuele veranderingen op onze website www.bornit.de te informeren.